

Junckers HP SPORT

Podlahový lak

Junckers HP Sport je pachově neutrální vysoce zátěžový dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi.

Spĺňuje požadavky normy DIN 18 032 pro použití na sportovní povrchy.

Technické údaje:

Typ: polyuretanový lak na vodní bázi
Balení: 9, 9 ltr. vč. tužidla
Barva: krémová až mléčně bílá, po zaschnutí zanechává na povrchu dřeva bezbarvý film. Během lakování se odstín dřeva lehce změní, ale po dokončení práce je celkový vzhled povrchu světlejší. Laky na vodní bázi dávají dřevu vždy světlejší konečný vzhled než laky na bázi rozpouštědel.

Stupeň lesku: 50 - pololesk Měřeno dle DIN 67 530

Vydatnost: 10 m²/l

Způsob nanášení: štětec, mohérový váleček s krátkým chlupem, aplikátor

Teplota povrchu: minimálně +10 °C

Ředění : natužená směs se již neředí

Doba schnutí: 3 - 4 hodiny při + 20 °C a 50% relativní vlhkosti, maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.

Čištění: mýdlem a vodou před zaschnutím.

Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při 20° C. Nevystavujte teplotám pod 0 °C.

Doporučený způsob aplikace:

Metoda 1:

1 vrstva základu Junckers Prelak nebo ProSeal + mezibrus (zrnitost 150, nebo mřížka 120) + 2 vrstvy HP Sport (nanášejte pouze 2 vrstvy laku za den!)

Metoda 2:

1 vrstva základu Junckers Prelak nebo ProSeal + 1 vrstva HP Sport + mezibrus + druhá vrstva HP Sport (opět pouze 2 vrstvy laku za den!)

Doba schnutí základních laků:

Junckes Prelak: cca. 1, 5 hod.

Junckers ProSeal: cca. 6 hod.

Neošetřené / broušené povrchy

Povrch musí být absolutně čistý a suchý, zbaven prachu a zbytků předchozích nátěrů.

Brusný prach musí být odstraněn vysátím povrchu a setřením vlhkým hadrem.

Metoda 1:

Pokud je použitý základní lak Junckers Prelak nebo ProSeal suchý, provedeme mezibrus po směru vláken dřeva. Brusný prach odstraníme.

Následně nanese 2 vrstvy laku Sport HP.

Metoda 2:

Pokud je použitý základní lak Junckers Prelak nebo ProSeal suchý, nanese první vrstvu

Laku Sport HP. Po cca. 3-4 hodinách provedeme mezibrus po směru vláken dřeva.

Odstraníme brusný prach a nanese druhou vrstvu laku Sport HP.

Pro optimální vzhled a bezproblémovou přídržnost laku musí být povrch přebroušen zrnitostí 150-220, abychom odstranili zbytky nečistot a předchozí vrstvy čistících a údržbových prostředků.

Povrch důkladně zbavíme brusného prachu.

Před vlastním nátěrem doporučujeme provést tzv. adhezni zkoušku: na menší plochu nanese vrstvu laku a necháme přes noc zaschnout. Po zaschnutí vyzkoušíme přídržnost laku k povrchu např. hranou mince. Pokud lak drží, můžeme lak aplikovat na celou plochu dle výše uvedených postupů.

Voskované povrchy:

Povrch musí být dokonale vybroušen. Brusivem o zrnitosti 24 odstraníme předchozí vrstvy nátěrů. Stopy po broušení odstraníme zrnitostí 60. Následným použitím brusiva zrnitosti 100 až 150 docílíme hladkého povrchu pro lakování dle výše uvedených postupů.

Důležitá upozornění:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

Výrobky na vodní bázi mají lepivý efekt, proto je doporučujeme nanášet v místnostech se stálou vlhkostí.

Nanášejte pouze 2 vrstvy laku v jeden den!

Aplikujte pomocí doporučených pomůcek, lak nevylévejte.

Před použitím dobře promíchejte.

Likvidace


Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy N - 08 01 12; obal - 15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek **Junckers sport HP** klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek **Junckers HP Sport Hardener** klasifikován jako **Xi - dráždivý**. Obsahuje polyfunkční isokyanát. R-věty: 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S - věty: 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí; 24 - Zamezte styku s kůží; 36 - Používejte vhodný ochranný oděv; 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice; 46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Xi



dráždivý

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.