

Junckers PRO FINISH

Podlahový lak

Junckers Pro Finish je parketový lak na vodní bázi s vysokou odolností proti oděru. Je určený pro snadné zpracování v obytných prostorách. Používá se na nové, strojně broušené, neošetřené a nebo i dříve lakované dřevěné podlahy.

Technické údaje:

Typ:	polyuretan akrylát na vodní bázi
Balení:	0,75 l; 2,5 l a 5 l
Barva:	krémová až mléčně bílá v kanystru, po zaschnutí zanechává na povrchu dřeva bezbarvý film. Během lakování se odstín dřeva lehce změní, ale po zaschnutí je celkový vzhled povrchu světlejší. Laky na vodní bázi dávají dřevu vždy světlejší konečný vzhled než laky na bázi rozpouštědel.
Stupeň lesku:	mat, pololesk a lesk
Vydatnost:	10 m ² /l
Způsob nanášení:	štětec, mohérový váleček s krátkým chlupem, aplikátor
Teplota povrchu:	minimálně +10 °C
Ředění:	přípravek je dodáván k přímému použití, ředění se nedoporučuje
Doba schnutí:	cca 4 hodiny při + 20 °C a 50% relativní vlhkosti, maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.
Čištění:	mýdlem a vodou před zaschnutím
Skladování:	minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při 20° C. Nevystavujte teplotám pod 0 °C.

Doporučený způsob aplikace:

Povrchy vystavené nízké zátěži

1 vrstva Junckers Prelak při vydatnosti 8 m²/l
+ 2 vrstvy Junckers Pro Finish při vydatnosti 10 m²/l

Pokyny pro použití:

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Pak teprve nanášejte základní lak Junckers Prelak. Po zaschnutí základního laku povrch přebrouste brusným papírem o zrnitosti č. 150-180 po vlákně dřeva.

Povrch podlahy vysajte a vytřete dobře vyždímaným hadrem čistou vodou. Naneste vrstvu laku Junckers Pro Finish. Nechejte uschnout přes noc a naneste poslední vrstvu laku.

Dříve lakované podlahy

Podlahu umyjte přípravkem Junckers Sylva Neutralizer. Důkladně povrch vybruste brusným papírem zrnitosti č. 180-220. Vysajte brusný prach a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem.

Další nátěry nanášejte až po zkoušce adheze na menším místě. Zkoušku adheze proveďte tak, že na určité místo naneste dvě vrstvy laku ve 4 hodinovém intervalu a po zaschnutí vyzkoušíte ostrým předmětem (např. hranou mince), zda nátěr drží. Pokud je nátěr v pořádku, můžete povrch podlahy lakovat.

Pokud přilnavost není uspokojivá, postupujte podle pokynů v návodu na povrchy ošetřené voskem, nebo jinými polituračními přípravky „Voskované / politurované podlahy“.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60-80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100-120, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležité upozornění:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

Výrobky na vodní bázi mají lepivý efekt, proto je doporučujeme nanášet v místnostech se stálou vlhkostí. Aplikujte pomocí doporučených pomůcek, lak nevylévejte. Nanášejte pouze 2 vrstvy laku v jednom dni!

Před použitím dobře promíchejte.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení;
2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ochrana životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Obsah VOC: max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 140 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 120 g/l VOC

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.