

Junckers STRONG LINE

Barva ke značení sportovních čar a barevných ploch

Junckers Strong Line je určen k barevným nátěrům ploch a čar dřevěných podlah v tělocvičnách a sportovních halách. Junckers Strong Line je možné aplikovat na podlahy lakované jak laky na vodní bázi, tak i laky na bázi rozpouštědel.

Technické údaje

Typ:	akrylát-polyuretan na vodní bázi
Balení:	3 l
Barva:	bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá a čirá, barvy se mohou pro docílení jiných barevných odstínů navzájem smíchat. K předejití rozdílů v barevném odstínu doporučujeme používat barvy stejné výrobní šarže. Když se barvy míchají do odstínu, připravte si celkové předpokládané množství v jedné dávce.
Vydatnost:	cca 6–8 m ² /l, což odpovídá cca 120 m čar širokých 50 mm (basketbalové hřiště: čary průměrně 3 l, ostatní barevné plochy průměrně 26 l)
Způsob nanášení:	štetcem, válečkem nebo aplikátorem
Teplota prostředí:	minimálně +10°C
Poměr ředění:	dodává se k přímému upotřebení, přípravek není vhodné ředit
Doba schnutí:	povrch je na dotek suchý po cca 1 hod. při teplotě +20°C. Pásky se odstraňují max. po 2 hodinách při teplotě + 20 °C. Barevné přelakování se provádí po cca 4 hod. při teplotě +20°C.
Čištění:	před zaschnutím barvy vymyjte pomůcky v mýdlové vodě
Skladování:	minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20°C. Nevystavujte přípravky teplotám pod 0°C.

Doporučené množství nátěrů

Nátěrový systém pro dříve lakované povrchy

Vyznačte si krycí páskou plochy a čary, přelakujte hrany krycí pásky Junckers Strong Line Clear (čirý). Naneste 1-2 vrstvy Junckers Strong Line na všechny vytyčené barvené plochy, krycí pásky sundejte cca 2 hodiny po nátěru a naneste 1 finální vrstvu laku Junckers HP Sport při vydatnosti 10 m²/l.

Nátěrový systém pro broušené, dříve neošetřené povrchy

1 vrstva Junckers Prelak při vydatnosti 10 m²/l nebo Junckers Baseprime/Basegrund při vydatnosti 10 m²/l + 1 vrstva Junckers HP Sport při vydatnosti 10 m²/l. Vyznačte si krycí páskou plochy a čary, přelakujte hrany krycí pásky Junckers Strong Line Clear (čirý). Naneste 1-2 vrstvy Junckers Strong Line na všechny vytyčené barvené plochy, krycí pásky sundejte cca 2 hodiny po nátěru a naneste 1 finální vrstvu laku Junckers HP Sport při vydatnosti 10 m²/l.

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Povrch pečlivě vysajte. Naneste vrstvu Junckers Prelak nebo Junckers Baseprime/Basegrund. Nechejte dobře zaschnout. Přeburste brusným papírem o zrnitosti č. 150-180 podélně do vláknu (chludu) dřeva. Vsaňte z podlahy prach do

broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Naneste vrstvu Junckers HP Sport. Nechejte přes noc uschnout. Poté postupujte podle pokynů v návodu „Aplikace Junckers Strong Line“.

Aplikace Junckers STRONG Line

Na dobře zaschlý povrch vytyčte čary sportovních hřišť a dvorců krycí lepící páskou. Konce pásky musí být pevně přilepeny k povrchu podlahy. Přetřete kraje pásky čirým lakem Junckers STRONG Line Clear (přelakovaná páska chrání povrch podlahy před případným prosáknutím barvy Junckers STRONG Line pod lepící pásku). Nechejte zaschnout kraje pásky po dobu max. 1 hod., poté naneste barvu Junckers STRONG Line.

Barvu Junckers STRONG Line nechejte zaschnout na dotek. Potom pásku odstraňte, nejpozději do 2 hodin po nanesení vrstvy čirého laku Junckers STRONG Line Clear chránícího hrany krycí pásky. Po zaschnutí barvy Junckers STRONG Line se doporučuje opatřit povrch podlahy vrchním ochranným nátěrem – lakem Junckers HP SPORT, který chrání čárové ohraničení sportovních hřišť a dvorců proti jejich opotřebením.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24-36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60-80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100-120, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Důležitá upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.

Výrobky na vodní bázi mají lepivý efekt, proto je doporučujeme nanášet v místnostech se stálou vlhkostí. Aplikujte pomocí doporučených pomůcek, lak nevylévejte. Před použitím dobře promíchejte. Odstraňte lepící pásku ihned po zaschnutí povrchu natřeného přípravkem Junckers STRONG Line. Povrch musí být suchý na dotek, po delším časovém intervalu pro odstranění pásky nebude přechod hladký.

Ochrana životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledejte lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepravovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Obsah VOC: max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 140 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 90 g/l VOC

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.